

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



GRAFFITISHIELD™ POLYCOAT

Jednozložkový polyuretánový antigraffiti náter

- Tvrdý, hladký povrch uľahčuje čistenie graffiti
- Neobsahuje rozpúšťadlá a má nízky zápach
- Jedno balenie, nežltne polyuretán • Transparentná ochrana
- Užitočný aj ako bezfarebný lak na podlahy

KNOW-HOW NA OCHRANU™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ POLYCOAT

POPIS

Jednotlivé balenie bez rozpúšťadiel na ochranu proti graffiti na mnohé vnútorné a vonkajšie podklady.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

GraffitiShield™ POLYCOAT je odolný ochranný prostriedok, ktorý je vhodný do interiéru aj exteriéru a na nenasiakavé a/alebo na rozpúšťadlú citlivé povrchy: fasádne zatepľovacie systémy, vrstvy omietky alebo betónu, ale aj povrchy, ktoré boli ošetrované akrylovými disperznými farbami. Tento výrobok nie je vhodný na použitie na veľmi porézne a/alebo veľmi štruktúrované povrchy.

Naneste 1 tenkú vrstvu (nie viac ako 100 µm).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota (g/cm³):	1,23
Úroveň lesku:	Matný
Obsah pevných látok v hmotnosti:	99%
Obsah pevných látok v objeme:	99%

ČASY SUŠENIA O 20° C/RH 50%

Suché na dotyk:	1 hodina
Suché na manipuláciu:	4 hodiny
Suchý na opätovné natieranie:	12 hodín
Úplne vytvrdnuté:	3 dni
Život v hrnci:	30 minút

ODPORÚČANÁ HRúbKA MOKRÉHO FILMU

100 µm

ODPORÚČANÁ HRúbKA SUCHÉHO FILMU

99 µm

TEORETICKÁ SPOTREBA

10 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTREBA

Závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch by mal byť čistý, suchý a zbavený nečistôt a mastnoty.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím dobre premiešajte, aby ste zabezpečili dobrý stupeň homogenity.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Minimálna teplota okolia: Maximálna relatívna vlhkosť: 80%. Povrchová teplota: 5°C-35°C. Teplota povrchu musí byť aspoň o 3 °C vyššia ako teplota rosného bodu.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: ŠTETEC

Neriediť. Používajte kefy s dlhým vlasom z čínskych prasiat.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VALČEK

Neriediť. Použite valček s krátkym vlasom.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: BEZVZDUCHOVÝ SPREJ

Neriediť.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VZDUCHOM ATOMIZOVANÝ SPREJ

Neriediť

ČISTENIE ZARIADENÍ / ROZLIATYCH LÁTOK

Riedidlo 160.

POZNÁMKY

Odstráňte graffiti pomocou prípravku GraffitiShield™ CLEANER. GraffitiShield™ POLYCOAT zostane po odstránení graffiti úplne neporušený, čo umožňuje niekoľko (približne 5-10) kôl čistenia. Po otvorení obalu zostáva výrobok účinný približne 30 minút. Poníženie výrobku dlhšie pred aplikáciou by mohlo poškodiť lesk výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

Úroveň VOC:	10 g/l
VOC readymix:	10 g/l
Kategória VOC:	A/i
Limit VOC:	500 g/l

Poznámky týkajúce sa bezpečnosti: Prečítajte si príslušný bezpečnostný list výrobku a informácie na obale.

SKLADOVANIE

Minimálne 1 rok od dátumu výroby za predpokladu, že sa skladuje v neotvorenom pôvodnom obale, v suchom, dobre vetranom priestore, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, pri teplote o d 0 °C do 30 °C.

Dátum vydania: 22/11/2023

Dostupné farby a veľkosti balenia: Prehľad aktuálne dostupných farieb a veľkostí balení nájdete na stránke príslušného produktu na www.rust-oleum.eu.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Informácie uvedené v tomto dokumente sú podľa nášho najlepšieho vedomia pravdivé a presné a sú poskytované v dobrej viere, ale bez záruky. Predpokladá sa, že používateľ sa sám presvedčil o vhodnosti našich výrobkov na svoj konkrétny účel. Spoločnosť Rust-Oleum Europe v žiadnom prípade nezodpovedá za následné alebo náhodné škody. Výrobky sa musia skladovať, manipulovať s nimi a nanášať za podmienok, ktoré sú v súlade s odporúčaniami spoločnosti Rust-Oleum Europe podrobne uvedenými v poslednej kópii technického listu výrobku. Používatelia sú zodpovední za to, aby sa uistili, že majú aktuálnu kópiu. Najnovšie kópie technického listu výrobku sú k dispozícii zdarma a možno ich stiahnuť z webovej stránky www.rust-oleum.eu alebo na požiadanie na našom oddelení služieb zákazníkom. Spoločnosť Rust-Oleum Europe si vyhradzuje právo zmeniť vlastnosti svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.