

Elastaseal Z Metal Primer

RC145

Použitie

Nízko zápachový, vysoko výkonný dvojzložkový epoxidový základný náter na ručne očistený kov náchylný na oxidáciu. Obzvlášť zaujímavé v „bezpečnostných“ priestoroch, kde nie je „tryskanie“ povolené.

Popis produktu

Epoxidové / polyamidové spojivo s antikoróznymi a anorganickými pigmentmi a riedené alkoholovými rozpúšťadlami.

Informácie o produkte

Ref. číslo produktu	RC145
Objem sušiny	približne 69%
Typická hrúbka	100 mikrónov za sucha od 145 mikrónov za mokra
Teoretické spotreba	7m ² / liter
Praktická spotreba	Znížte vyššie o 20%
Vzhľad / farebný rozsah	Matný / sivý
obsah VOC	IIA/j: 500g/l (2010). Contains <= 300g/l VOC

Spôsob aplikácie

Miešací pomer	2,75: 1,25 podľa objemu základu: aktivátor
Spôsob aplikácie	Natieranie alebo striekanie priamo na kov. Bezvzduchové striekanie je výhodné pre veľké plochy, ako sú napr. skladovacie nádrže.
Čistenie	TH0
Doba schnutia	45 minút pri 20°C

Doba schnutia

Teplota podkladu	Suchý na dotyk	Úplne vyschnutý	pretierateľnosť	
			Minimum	Maximum
20°C	8-16 hodín	24 hodín	24 hodín	28 dní

Poznámka: Minimálna teplota pre aplikáciu je 5 ° C a viac. Teplota podkladu musí byť minimálne 3 ° C nad rosným bodom a maximálna vlhkosť vzduchu = 85%.

Skladovanie

Skladovanie	Skladujte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí
Veľkosť balenia	2,5 L
Bod vzplanutia	101°C
Hmotnosť produktu	1,77 kilogramu / liter
Trvanlivosť	2 roky v neotvorených nádobách

Príprava povrchu

Všeobecne prijateľným štandardom čistoty pre kov je švédsky štandard ST2 pre ručné čistenie.

Zabráňte nadmernému lešteniu.

Umyte a odstráňte všetku voľnú kontamináciu.

Pred lakovaním sa uistite, či je odstránená všetka voľná hrdza.

Obmedzenia

Pod 8°C sa doby liečenia výrazne predlžia. Pri veľmi nízkych teplotách môže byť liečenie obmedzené.

Produkt bude tolerovať iba vlhkosť povrchu - nie tečúcu vodu.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím produktu by ste si mali prečítať kópiu príslušného listu s údajmi o bezpečnosti a ochrane zdravia. To je možné zaslať emailom, ak je to urgentne potrebné.

Minimálne bezpečnostné opatrenia pre všetky farby:

1. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami, tj. Noste rukavice, ochranné okuliare atď.
2. Zabezpečte dobré vetranie, v prípade potreby mechanické.
3. Skladujte a používajte mimo dosahu tepla a plameňa.
4. V blízkosti práce nejedzte a nefajčite.
5. Pred jedlom si umyte ruky.
6. Ďalšie výstražné štítky nájdete v dodávanom balení.

Pojmy

Tolerancie

Všetky informácie uvedené v tomto údajovom liste podliehajú bežným výrobným toleranciam.

Praktické pokrytie

Praktické pokrytie sa môže značne líšiť v závislosti od spôsobu aplikácie, drsnosti povrchu, poveternostných podmienok a zložitosti konštrukcie.

Doba spracovateľnosti

Vzťahuje sa iba na dva výrobky komponentov a zodpovedá dobe zmes zostáva použiteľná.

Aktualizované: máj 2020

IZOLUJ.TO
www.izoluj.to

Informácie uvedené v technickom liste sa poskytujú v dobrej viere. Pretože podmienky aplikácie sú mimo našu kontrolu, AVASTO s.r.o. vylučuje akúkoľvek zodpovednosť alebo finančné bremeno, ktoré môže vyplývať zo zneužitia týchto výrobkov. Ako dodávateľ AVASTO s.r.o. nekontroluje skutočné použitie produktu, a preto nemôže byť braný na zodpovednosť za výsledky jeho použitia. Firma AVASTO s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie.