

Unicover S

RC305

Použitie:

Vysoko odolná ochranná povrchov, na renováciu zvislých obkladových panelov, strešných krytín atď. Ochrana priemyselne lakovaných profilov.

Popis produktu:

Vytvára hladký povrch na základe špeciálne upraveného systému akrylová / uretánová živica obsahujúca inertné pigmenty a plnidlá.

Informácie o produkte:

Ref.číslo produktu	RC305
Objemové sušiny	Približne 50%
Typická hrúbka	75 mikrónov za sucha od 150 um za mokra
Teoretická spotreba	6,7m ² / liter
Praktická spotreba	Záleží od klimatických podmienok a spôsobu aplikácie
Vzhľad / farebný rozsah	Pololesklý / BS / RAL a NCS odtiene podľa vzorkovníkov
Obsahu VOC	EU limit (Cat IIA/i: 500g/l (2010). <= 500g/l VOC

Spôsob aplikácie:

Miešací pomer	N / A
Spôsob aplikácie	Štetcom alebo bezvzduchovým striekaním (možno nanášať valčekom na veľké ploché panely atď.). Všetky zraniteľné oblasti (hrany, konce panelov, hlavy skrutiek atď.) ošetríte náterom ako prvé a pred nanesením hlavného náteru nechajte cez noc vyschnúť. Podľa potreby naneste jednu alebo dve celé vrstvy. Zaisťte dobré pokrytie najmä zraniteľných oblastí - pozri „obmedzenia“. V prípade potreby je na uľahčenie aplikácie povolené mierne riedenie (2 - 5% prídanie rozpúšťadla).
Riedidlo	TH10
Čistenie	TH10
Spracovateľnosť	N / A

Čas schnutia

Teplota podkladu	Suchý na dotyk	Vyschnutý	Interval medzi	
			Minimum	Maximum
20°C	2-4 hodiny	16-24 hodiny	16 hodiny *	14 dni Zaisťte, aby boli povrchy čisté.

Poznámka: Minimálna teplota nanášania je 3 ° C a viac. Teplota podkladu musí byť minimálne 3 ° C nad rosným bodom a maximálna vlhkosť vzduchu = 85%.

Skladovanie a manipulácia

Skladovanie	Skladujte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí
Veľkosť balenia	5 litrov
Bod vzplanutia	Cca. 40°C
Hmotnosť produktu	Cca. 1,2 kg / liter (môže sa líšiť v závislosti od farby).
Trvanlivosť	5 rokov v neotvorených nádobách na chladnom a suchom mieste.

Príprava povrchu

Dôležité: Skontrolujte všetky nadmorské výšky budovy - stav (povedzme) severného a južného bodu sa môže značne líšiť.

Pred nanášaním náteru zabezpečte, aby boli povrchy zdravé, čisté a suché a všetky existujúce nátery boli dostatočne odolné na pretretie. Povrchové nečistoty odstráňte čistením - saponátom alebo vysokotlakovým umývaním. Odstráňte všetok mach, lišajníky, riasy atď. pomocou prípravku Torkill W Anti Fungal Wash (DM405). Zaisťte, aby všetky existujúce nátery pevne priliehali k podkladu. Zvyšky kriedovania (ak sú prítomné) odstráňte intenzívnym trením atď. Pomocou jemného čistiaceho prostriedku a všetky ďalšie povrchové zvyšky (najmä na plastifikovaných PVC náteroch) buď dôkladným utretím rozpúšťadlom Tor TH99, alebo dôkladným vydrhnutím silným alkalickým čistiacim prostriedkom (napr. Torstrip WDA 10) s následným dôkladným opláchnutím.

Poznámka: Je potrebné zabrániť abrázii PVDF náterov (iných ako okolo voľných alebo skorodovaných plôch) jemnými tvrdými abrazívami, pretože by to mohlo vyleštiť povrch a zhoršiť príľnavosť následných náterov - biely oxid hliníty (80 mesh alebo hrubší) alebo iný vhodný tvrdý ostrý minerál. Na „rezanie“ a zdršňovanie povlakov sa odporúča brúsny papier.

Zoškrabte všetky uvoľnené alebo slabo spojené materiály až na pevný podklad. Oddrobený kov obrúste, aby ste odstránili korózne časti a vytvorili mechanický „spoj“.

Všetky holé kovové plochy najskôr natrite základným náterom Elastaseal™ Z Metal RCC (RC145).

Zraniteľné miesta (odkvapové hrany, odkryté hlavy skrutiek, hrany panelov atď.) natrite pomocou Elastaseal™ Fibretex a nechajte pôsobiť cez noc pred nanosením hlavného náteru.

Obmedzenia

Neaplikujte, ak hrozí dážď.

Prelakovanie by sa malo vykonať v časovom rozmedzí od druhej strany, aby sa podporila maximálna príľnavosť medzi nátermi a zabránilo sa chybám filmu. Povrchy musia byť čisté.

V závislosti od existujúcej povrchovej farby alebo pigmentácie povrchovej úpravy Unicover S môžu niektoré farby vyžadovať ďalšiu vrstvu, aby sa získala úplná krycia schopnosť.

Tento produkt môže mať obmedzenú životnosť v agresívnom prostredí (napr. Ťažké chemické atmosféry, ťažké klimatické zmeny). Požiadajte spoločnosť Tor Coatings o radu ohľadom alternatívnych systémov.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím produktu by ste si mali prečítať kópiu príslušného listu s údajmi o bezpečnosti a ochrane zdravia. To je možné zaslať e-mailom, ak je to urgentne potrebné.

Minimálne bezpečnostné opatrenia pre všetky farby:

1. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami, tj. Noste rukavice, ochranné okuliare atď.
2. Zabezpečte dobré vetranie, v prípade potreby mechanické.
3. Skladujte a používajte mimo dosahu tepla a plameňa.
4. V blízkosti práce nejedzte a nefajčite.
5. Pred jedlom si umyte ruky.
6. Ďalšie výstražné štítky nájdete v dodávanom balení.

Pojmy

Tolerancie

Všetky informácie uvedené v tomto údajovom liste podliehajú bežným výrobným toleranciam.

Praktická spotreba

Praktická spotreba sa môže značne líšiť v závislosti od spôsobu aplikácie, drsnosti povrchu, poveternostných podmienok a zložitosti a členitosti konštrukcie.

Čas spracovateľnosti

Vzťahuje sa iba na dvojzložkové produkty a týka sa času, keď je zmes naďalej použiteľná.

Aktualizované: január 2020

Informácie uvedené v technickom liste sa poskytujú v dobrej viere. Pretože podmienky aplikácie sú mimo našu kontrolu, AVASTO s.r.o. vylučuje akúkoľvek zodpovednosť alebo finančné bremeno, ktoré môže vyplývať zo zneužitia týchto výrobkov. Ako dodávateľ AVASTO s.r.o. nekontroluje skutočné použitie produktu, a preto nemôže byť braný na zodpovednosť za výsledky jeho použitia. Firma AVASTO s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie.