

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



GRAFFITISHIELD™ VOSK

Antigraffiti náter na báze včelieho vosku

- Prakticky neviditeľný ochranný náter pre mnohé typy povrchov
- Biologicky odbúrateľný
- Odolnosť voči UV žiareniu a poveternostný vplyvom
- Nízky obsah rozpúšťadiel
- Priepustný pre vodné pary

KNOW-HOW NA OCHRANU™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ VOSK

POPIS

Ochranná vrstva na báze prírodného vosku. Vhodná na jednorazové čistenie.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Po vytvrdnutí je GraffitiShield™ WAX veľmi odolný voči mnohým typom atramentu a farieb. Graffiti možno ľahko odstrániť horúcou vodou. Po odstránení graffiti by sa vyčistené plochy mali opäť natrieť voskom GraffitiShield™ WAX. Po uplynutí doby tvrdnutia sa zabezpečí, že ošetrovaný povrch bude opäť odolný voči graffiti. Vhodné povrchy: rozmerový kameň, tehla, kremičitan vápenatý, betón, akryl a mramor. Je dôležité, aby sa použité povrchy dali čistiť pod vysokým tlakom, pri teplote vody 70-90 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota (g/cm³): 1,02
Úroveň lesku: Satin

ČASY SUŠENIA O 20° C/RH 50%

Suché na dotyk: 1 hodina
Suché na manipuláciu: 12 hodín
Doba schnutia do opätovného náteru: 2 hodiny
Úplne vytvrdnuté: 24 hodín

TEORETICKÁ SPOTREBA

6,7 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTREBA

Závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť povrchu a straty materiálu počas aplikácie (pozri DIN 53220).

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch by mal byť čistý, suchý a zbavený nečistôt a mastnoty.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím pretrepte a dobre premiešajte, aby ste zabezpečili dobrú homogenitu.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Rozsah pracovných teplôt je od 5 °C do 35 °C.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: BEZVZDUCHOVÝ SPREJ

Neriediť. Nanášajte priečne v dvoch vrstvách, mokré na mokré, s prestávkou 10 minút až 2 hodiny medzi vrstvami. Počas aplikácie sa odporúča zakryť okná a dvere.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VZDUCHOM ATOMIZOVANÝ SPREJ

Neriediť. Nanášajte priečne v dvoch vrstvách, mokré na mokré, s prestávkou 10 minút až 2 hodiny medzi vrstvami. Počas aplikácie sa odporúča zakryť okná a dvere.

ČISTENIE ZARIADENÍ / ROZLIATYCH TEKUTÍN

Teplá voda.

POZNÁMKY

Graffiti možno ľahko odstrániť vysokotlakovým čističom a horúcou vodou. Pri striekaní pod tlakom 40 barov a vyšším a pri minimálnej teplote 70-90 °C sa GraffitiShield™ Wax rozpustí a spolu s ním sa z povrchu odstráni aj graffiti. Po odstránení je potrebné naniesť novú vrstvu GraffitiShield™ Wax.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

Úroveň VOC: 25 g/l
VOC readymix: 25 g/l
Kategória VOC: A/c
Limit VOC: 40 g/l

Poznámky týkajúce sa bezpečnosti: Prečítajte si príslušný bezpečnostný list výrobku a informácie na obale.

SKLADOVANIE

Minimálne 1 rok od dátumu výroby za predpokladu, že sa skladuje v neotvorenom pôvodnom obale, v suchom, dobre vetranom priestore, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, pri teplote od 0 °C do 30 °C.

Dátum vydania: 22/11/2023

Dostupné farby a veľkosti balenia: Prehľad aktuálne dostupných farieb a veľkostí balení nájdete na stránke príslušného produktu na www.rust-oleum.eu.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Informácie uvedené v tomto dokumente sú podľa nášho najlepšieho vedomia pravdivé a presné a sú poskytované v dobrej viere, ale bez záruky. Predpokladá sa, že používateľ sa sám presvedčí o vhodnosti našich výrobkov na svoj konkrétny účel. Spoločnosť Rust-Oleum Europe v žiadnom prípade nezodpovedá za následné alebo náhodné škody. Výrobky sa musia skladovať, manipulovať s nimi a nanášať za podmienok, ktoré sú v súlade s odporúčaniami spoločnosti Rust-Oleum Europe podrobne uvedenými v poslednej kópii technického listu výrobku. Používatelia sú zodpovední za to, aby sa uistili, že majú aktuálnu kópiu. Najnovšie kópie technického listu výrobku sú k dispozícii zdarma a možno ich stiahnuť z webovej stránky www.rust-oleum.eu alebo na požiadanie na našom oddelení služieb zákazníkom. Spoločnosť Rust-Oleum Europe si vyhradzuje právo zmeniť vlastnosti svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.