

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



7200NS PODLAHOVÝ NÁTER PU

Jedno balenie protišmykového podlahového náteru

- Pre pešiu prevádzku, interiér a exteriér
- Protišmyková prísada je vopred namiešaná v nátere
- Na použitie na betón (>2 roky), kov a drevo
- Suchý na dotyk po 4 hodinách
- Naneste druhú vrstvu, aby ste zvýšili protišmykové vlastnosti

KNOW-HOW NA OCHRANU™

7200NS PODLAHOVÝ NÁTER PU

POPIS

Protišmykový polyuretánom modifikovaný podlahový náter, odolný voči oderu a ľahko sa aplikuje. 1K

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Floorcoat PU 7200NS sa môže nanášať priamo na betónové podlahy v interiéri alebo exteriéri (pozi prípravu povrchu), drevené podlahy a murivo, ktoré sú úplne čisté a suché. Neodporúča sa nanášať na hladký/hustý betón alebo betón obsahujúci prísadu odpudzujúcu vlhkosť, ktorá by zabránila dobrej príľnavosti. Floorcoat PU (7200NS) sa môže nanášať aj na staré dobre príľnavé nátery a môže sa nanášať aj na kovové podlahy, ktoré boli správne pripravené a ošetrené vhodným základným náterom na kov Rust-Oleum.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota (g/cm³): 0,9-1,2
Obsah pevných látok v objeme: 45%

ČASY SUŠENIA O 20° C/RH 50%

Na dotyk suché: 4h
Suché na manipuláciu: 8h
Suchý na opätovné natieranie: 24h
Úplne vytvrdnuté: 1 týždeň

ODPORÚČANÁ HRÚBK MOKRÉHO FILMU

110 µm

ODPORÚČANÁ HRÚBK SUCHÉHO FILMU

50 µm

TEORETICKÁ SPOTREBA

9 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTREBA

Praktické pokrytie závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.

PRÍPRAVA POVRCHU

Odstráňte olej, masťotu a iné nečistoty pomocou čistiaceho/odmastovacieho prostriedku Rust-Oleum ND14 alebo vysokotlakovým čistením (parou) v kombinácii s vhodnými čistiacimi prostriedkami. Staré neporušené nátery obrúste, aby ste zdrsnili povrch a vytvorili tak dobrú príľnavosť. Skontrolujte kompatibilitu so staršími neporušenými nátermi. Počas aplikácie by mal byť povrch suchý a čistý. Na pórovitý betón by sa mal prvý náter s náterom 7200NS zriedeným s ± 5 % riedidla 633. Uistite sa, že betón je aspoň 28 dní starý a jeho vlhkosť je nižšia ako 6 %. Vytvrdzovacie zmesi odstráňte bezprašným otryskaním alebo leptaním kyselinou pomocou prípravku Rust-Oleum SE108.

NÁVOD NA POUŽITIE

Na zabezpečenie homogenity by sa mali náterové materiály pred dôkladne premiešať.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Aplikujte na suchom a dobre vetranom mieste.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: ŠTETEC

V prípade potreby riedite riedidlom 633 s objemom 5 %.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VALČEK

V prípade potreby riedite riedidlom 633 s objemom 5 %. V prípade aplikácie valčekom môže byť potrebné naniesť 2 vrstvy, aby sa dosiahla odporúčaná hrúbka filmu.

ČISTENIE ZARIADENÍ / ROZLIATYCH TEKUTÍN

Okamžite po aplikácii riedidlom 633.

POZNÁMKY

Floorcoat PU (7200NS) neaplikujte na vysoko alkalické podklady alebo na miesta, ktoré budú neustále pod .

ŽIVOTNOSŤ

Minimálne 5 rokov od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, ak sa skladujú v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie priamom slnečnom svetle pri teplote od 5° do 35 °C.

Dátum vydania: 30/07/2024

Dostupné farby a veľkosti balenia: Prehľad aktuálne dostupných farieb a veľkostí balení nájdete na stránke príslušného produktu na www.rust-oleum.eu.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Informácie uvedené v tomto dokumente sú podľa nášho najlepšieho vedomia pravdivé a presné a sú poskytované v dobrej viere, ale bez . Predpokladá sa, že používateľ sa sám presvedčil o vhodnosti našich výrobkov na svoj konkrétny účel. Spoločnosť Rust-Oleum Europe v žiadnom prípade nezodpovedá za následné alebo náhodné škody. Výrobky sa musia skladovať, manipulovať s nimi a nanášať za podmienok, ktoré sú v súlade s odporúčaniami spoločnosti Rust-Oleum Europe podrobne uvedenými v poslednej kópii technického listu výrobku. Používatelia sú zodpovední za to, aby sa uistili, že majú aktuálnu kópiu. Najnovšie kópie technického listu výrobku sú k dispozícii zdarma a možno ich stiahnuť z webovej stránky www.rust-oleum.eu alebo na požiadanie na našom oddelení služieb zákazníkom. Spoločnosť Rust-Oleum Europe si vyhradzuje právo zmeniť vlastnosti svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.