

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



HARD HAT® ADVANCED

Priemyselná farba č. 1 v aerosóle!

- Základný a vrchný náter najvyššej kvality v 1
- Silná ochrana proti korózii
- Vysoká stálosť farieb

KNOW-HOW NA OCHRANU™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® ADVANCED

POPIS

Hard Hat® Advanced Primer & Topcoat in 1 Aerosol 2700 sú založené na rýchloschnúcom sójovom alkyde s krátkym obsahom oleja. Výrobky sú založené na pigmentoch bez obsahu olova a chromátov.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced 2700 Primer & Topcoat in 1 by sa mal nanášať na riadne pripravené natreté podklady. RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced 2700 Primer & Topcoat in 1 je určený na malé údržbárske práce alebo na retušovanie. RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced 2700 Primer & Topcoat in 1 by sa mal používať v ľahkých priemyselných podmienkach, pri normálnej vlhkosti a v interiéri a exteriéri.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Úroveň lesku: Lesk, mat, satén
Teplná odolnosť: 100 °C (suché teplo), nad 65 °C môže dôjsť k zmene farby

ČASY SUŠENIA O 20° C/RH 50%

Na dotyk suché: 20 minút
Suché na manipuláciu: 45 minút
Suchý na opätovné natieranie: Do 1 hodiny alebo po 48 hodinách
Úplne vytvrdnuté: 7 dní

ODPORÚČANÁ HRúbKA MOKRÉHO FILMU

100 µm

ODPORÚČANÁ HRúbKA SUCHÉHO FILMU

25 µm

TEORETICKÁ SPOTREBA

2,5 m² - 3 m² na jednu nádobu s rozprašovačom pri hrúbke 25 µm v suchom stave

PRAKTICKÁ SPOTREBA

Praktické pokrytie závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.

PRÍPRAVA POVRCHU

Vhodnými prostriedkami odstráňte nečistoty, masť, olej, uvoľnenú hrdzu a všetky ostatné povrchové nečistoty. Neporušené nátery obrúste, aby ste získali správny kľúč na príľnavosť. Povrch musí byť počas aplikácie čistý a suchý.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Na dosiahnutie dobrých výsledkov musí byť relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 85 % a teplota plechovky vyššia ako 0 °C a teplota substrátu vyššia ako 0 °C.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: AEROSÓL

Odstráňte krytku. Po zaznení hrkotu miešacej gule intenzívne pretrepávajte najmenej jednu minútu. Počas používania často pretrepávajte. Plechovku držte približne 25 cm od povrchu. Pohybom tam a späť udržiavajte plechovku rovnobežne s povrchom. Uistite sa, že je plechovka v pohybe, keď sa stlačí tlačidlo striekania, aby sa zabránilo stekaniu a prehýbaniu. Naneste niekoľko tenkých vrstiev v niekoľkých minútových intervaloch, aby ste dosiahli primeranú hrúbku náteru. Po použití otočte plechovku hore dnom a stlačte tlačidlo striekania na 2 - 3 sekundy, aby ste vyčistili ventil.

POZNÁMKY

Svetlé vrchné nátery môžu potrebovať svetlý základný/medzivrstvový náter.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

Obsah VOC: 640 - 650 g/l

Poznámky týkajúce sa bezpečnosti: Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie vytlačené na plechovke.

SKLADOVANIE

Minimálne 5 rokov od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, ak sa skladujú v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slnečnom svetle pri teplote od 5° do 35 °C.

Dátum vydania: 22/11/2023

Dostupné farby a veľkosti balení: Prehľad aktuálne dostupných farieb a veľkostí balení nájdete na stránke príslušného produktu na www.rust-oleum.eu.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Informácie uvedené v tomto dokumente sú podľa nášho najlepšieho vedomia pravdivé a presné a sú poskytované v dobrej viere, ale bez záruky. Predpokladá sa, že používateľ sa sám presvedčil o vhodnosti našich výrobkov na svoj konkrétny účel. Spoločnosť Rust-Oleum Europe v žiadnom prípade nezodpovedá za následné alebo náhodné škody. Výrobky sa musia skladovať, manipulovať s nimi a nanášať za podmienok, ktoré sú v súlade s odporúčaniami spoločnosti Rust-Oleum Europe podrobne uvedenými v poslednej kópii technického listu výrobku. Používatelia sú zodpovední za to, aby sa uistili, že majú aktuálnu kópiu. Najnovšie kópie technického listu výrobku sú k dispozícii zdarma a možno ich stiahnuť z webovej stránky www.rust-oleum.eu alebo na požiadanie na našom oddelení služieb zákazníkom. Spoločnosť Rust-Oleum Europe si vyhradzuje právo zmeniť vlastnosti svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.