

Jointex®

Elastomérový akrylový tmel na použitie v interiéri a exteriéri

Popis

Elastomérený tmel na báze akrylových živíc na použitie v interiéri a exteriéri. Zachováva si pružnosť v širokom rozsahu teplôt a je odolný voči starnutiu a UV žiareniu.

Oblasti použitia

Tesnenie škár a otvorov v rôznych stavebných povrchoch, ako je betón, omietka, kameň atď.

Vlastnosti - Výhody

- Vysoká elasticita a vynikajúca príľnavosť na rôznych podkladoch
- Odolnosť voči slnečnému žiareniu a starnutiu
- Veľmi dobrá odolnosť voči zriedeným kyselinám, zásadám a čistiacim prostriedkom
- Môžu sa prekryvať farbami a nátermi na vodnej báze
- Šetrný k životnému prostrediu a používateľovi - neobsahuje rozpúšťadlá



Balenie

15 kg, 5 kg a 1 kg

Technické charakteristiky

Hustota (EN ISO 2811-1)	1,50 kg/l ($\pm 0,1$)
Tvrdosť Shore A (ASTM D2240)	20 $\pm$ 3
Predĺženie pri pretrhnutí (ASTM D412)	250% (± 30)
Spotreba: ~m pre spoje 1x1cm	

Podmienky použitia

Obsah vlhkosti substrátu	<4%
Relatívna vlhkosť vzduchu (RH)	<70%
Aplikačná teplota (okolie - podklad)	+12 °C min. / +35°C max.

Návod na použitie

Príprava substrátu

Podklad musí byť stabilný, čistý, suchý a chránený pred vzliňajúcou vlhkosťou, ako aj bez prachu, oleja, mastnoty, špiny a akéhokoľvek uvoľneného alebo zle priľnavého materiálu. Voľný drobný materiál a staršie nátery sa musia úplne odstrániť vhodnými mechanickými alebo chemickými prostriedkami.

Aplikácia

Po dôkladnom premiešaní sa **Jointex®** nanáša stierkou alebo stavebnou špachtľou. V prípade aplikácie do škár sa odporúča inštalovať vhodnú podkladovú tyč v závislosti od hĺbky škáry a odporúča sa umiestniť samolepiacu papierovú pásku pozdĺž oboch strán škáry a po utesnení ju ihneď odstrániť.

Osobitné poznámky

- **Jointex®** by sa nemal aplikovať za vlhkých podmienok alebo ak sa očakáva, že počas aplikácie alebo vytvrdzovania výrobku budú prevládať vlhké podmienky.
- Po aplikácii sa **Jointex®** mierne zmršťuje
- V prípade vodorovných škár utesnených systémom **Jointex®** a tam, kde existuje možnosť hromadenia vzliňajúcej vody, sa odporúča, aby sa škáry následne natreli vhodnými hydroizolačnými nátermi na báze vody (napr. **Neoroof®**, **Neoproof® PU W**).

Vzhľad	Pasta
Farba	Biela
Balenie	15 kg, 5 kg a 1 kg v plastových vedrách
Čistenie nástrojov	vodou bezprostredne po aplikácii. V prípade zatvrdnutých škvŕn len mechanicky.
-	
Odstraňovanie škvŕn	
Kód UFI	A630-Y0T3-700F-9QAG
Verzie	Jointex® Nordic , v terakotovom odtieni, na utesnenie strešných škridiel atď.
Skladovateľnosť 2 roky, ak sa uchováva v pôvodnom uzavretom obale, chránený pred mrazom, vlhkosťou a slnečným žiarením.	



IZOLUJ.TO

Informácie uvedené v tomto technickom liste, týkajúce sa použitia a aplikácií výrobku, sú založené na skúsenostiach a poznatkoch spoločnosti NEOTEX® SA. Je ponúkaný ako služba pre projektantov a dodávateľov, ktorá im pomôže nájsť potenciálne riešenia. Spoločnosť NEOTEX® SA však ako dodávateľ nekontroluje skutočné použitie výrobku, a preto nemôže niesť zodpovednosť za výsledky jeho použitia. V dôsledku neustáleho technického vývoja je na našich zákazníkoch, aby si na našom technickom oddelení overili, či tento technický list nebol zmenený novším vydaním.