

N-Thermon® Primer

Silné lepenie kremenného piesku

Popis

Silne príľnavý základný náter s kremičitým pieskom, s jemným a stredným kremičitým pieskom, ideálny na zlepšenie príľnavosti malty na hladkých podkladoch.

Súčasť systému N-Thermon®

Oblasti použitia

- Ako súčasť systému N-Thermon® pôsobí ako adhézny mostík medzi N-Thermon® izolačné dosky a omietky Deplast®
- Na hladké povrchy, ako sú betón, cementové dosky, sadrokartónové dosky a polystyrénové dosky, na zvýšenie príľnavosti následných omietok, mált, lepidiel na obklady, cementových poterov atď.
- Na povrchy natreté akrylovými emulznými farbami ako adhézny mostík



Farba

Svetlo červená

Balenie

15 kg, 5 kg a 1 kg

Vlastnosti - Výhody

- Veľmi silná príľnavosť na hladkých a nenasiakavých povrchoch
- Môže byť prekrytý aj po niekoľkých dňoch od jeho aplikácia
- Odolnosť voči alkáliám cementu
- Vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri
- Je pripravený na použitie a ľahko sa aplikuje.

Technické vlastnosti

Hustota (EN ISO 2811-1)	1,32 kg/l (±0,1)
pH (ISO 1148)	8-9
Spotreba: 200-350 gr/m² v jednej vrstve (v závislosti od absorpčnej schopnosti podkladu)	

Podmienky použitia

Obsah vlhkosti substrátu	<4%
Relatívna vlhkosť vzduchu (RH)	<70%
Aplikačná teplota (okolie - podklad)	+10 °C min. / +35°C max.

Podrobnosti o vytvrdzovaní

Čas schnutia (+25 °C, relatívna vlhkosť 50 %)	3 hodiny
Suché na prelakovanie (+25 °C, relatívna vlhkosť 50 %)	24 hodín
* Nízke teploty a vysoká vlhkosť počas aplikácie a/alebo vytvrdzovania predlžujú uvedené časy, zatiaľ čo vysoké teploty a vysoká vlhkosť teploty znížia ich	

Návod na použitie

Príprava substrátu

Povrch musí byť stabilný, čistý, suchý, chránený pred vzliňajúcou vlhkosťou a zbavený prachu, oleja, mastnoty a sypkých materiálov. Všetky uvoľnené materiály a staršie nátery sa musia opatrne odstrániť vhodnými mechanickými alebo chemickými prostriedkami.

Aplikácia

Po dôkladnom premiešaní sa **N-Thermon® Primer** nanáša neriedený na hladký a nenasiakavý podklad valčekom alebo štetcom v jednej tenkej vrstve.

Osobitné poznámky

- **N-Thermon® Primer** by sa nemal aplikovať za vlhkých podmienok, alebo ak sa očakáva, že počas aplikácie alebo vytvrdzovania výrobku budú prevládať vlhké podmienky.
- V prípade potreby sa **N-Thermon® Primer** môže zriediť vodou až do 3 %.

Vzhľad	Viskózna kvapalina
Farba	Svetlo červená
Balenie	15 kg, 5 kg a 1 kg v plastových vedrách
Čistenie nástrojov - Odstraňovanie škvŕn	vodou bezprostredne po aplikácii. V prípade zatvrdnutých škvŕn len mechanicky.
Prchavé organické zlúčeniny (V.O.C.)	Limit V.O.C. podľa smernice EÚ 2004/42/ES pre tento výrobok kategórie AgWB: 30g/l (limit 1.1.2010) - obsah V.O.C. vo výrobku pripravenom na použitie <30g/l
Kód UFI	58C0-J0PE-000Y-GT3J

Stabilita skladovania

1 rok, ak sa uchováva v pôvodnom uzavretom obale, chránený pred mrazom, vlhkosťou a slnečným žiarením.



IZOLUJ.TO



IZOLUJ.TO

Informácie uvedené v tomto technickom liste, týkajúce sa použitia a aplikácií výrobku, sú založené na skúsenostiach a poznatkoch spoločnosti NEOTEX® SA. Je ponúkaný ako služba pre projektantov a dodávateľov, ktorá im pomôže nájsť potenciálne riešenia. Spoločnosť NEOTEX® SA však ako dodávateľ nekontroluje skutočné použitie výrobku, a preto nemôže niesť zodpovednosť za výsledky jeho použitia. V dôsledku neustáleho technického vývoja je na našich zákazníkoch, aby si na našom technickom oddelení overili, či tento technický list nebol zmenený novším vydaním.