Neotex® Inox Primer

Základný náter na báze vody na inox, hliník, pozinkované povrchy

Popis

Jednozložkový základný náter na vodnej báze, ideálny na aplikáciu na inoxové a pozinkované povrchy, hliník, pocínovaný plech, sklo

Oblasti použitia

Na podklady z nehrdzavejúcej alebo pozinkovanej ocele, hliníka, pocínovaného plechu, skla atď. pred aplikáciou hydroizolačných alebo ochranných náterov, ktoré možno nanášať štetcom

Vlastnosti - Výhody

- Môže sa prelakovať produktmi na báze vody, rozpúšťadiel alebo bez rozpúšťadiel bez potreby špeciálnej povrchovej úpravy pred prelakovaním
- Jednozložkový a ľahko sa aplikuje
- Vynikajúca priľnavosť na väčšinu lesklých neporéznych povrchov
- Neobsahuje toxické látky ani rozpúšťadlá
- Rýchloschnúce

Vzhľad - farba

Polopriehľadné - modré

Balenie

3L a 1L

IZOLUJ.TO

Technické vlastnosti	
Hustota (EN ISO 2811-1)	1,04 kg/l (±0,05)
Spotreba: 60-75 ml/m² v jednej vrstve	

Podmienky použitia	
Obsah vlhkosti substrátu	<4%
Relatívna vlhkosť vzduchu (RH)	<65%
Aplikačná teplota (okolie - podklad)	+10 °C min. / +35°C max.

Podrobnosti o vytvrdzovaní	
Čas schnutia (+25 °C, relatívna vlhkosť 50 %)	1 hodina
Suché na prelakovanie (+25 °C, relatívna vlhkosť 50 %)	10 hodín

** Nízke teploty a vysoká vlhkosť počas aplikácie a/alebo vytvrdzovania predlžujú uvedené časy, zatiaľ čo vysoké teploty ich skracujú*

Návod na použitie

Príprava substrátu

Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený prachu, oleja, mastnoty, starších náterov a voľných materiálov. V prípade, že nie je možné povrch dôkladne očistiť od voľných materiálov alebo existujúcich zle priľnavých náterov, odporúča sa povrch prebrúsiť jemným brúsnym papierom a následne očistiť rozpúšťadlom **Neotex® 1021.**

Aplikácia

Základný náter Neotex® Inox sa nanáša neriedený vhodným valčekom, štetcom alebo bezvzduchovým striekaním v jednej tenkej vrstve.

Osobitné poznámky

- **Neotex® Inox Primer** by sa nemal aplikovať za vlhkých podmienok, alebo ak sa očakáva, že počas aplikácie alebo vytvrdzovania výrobku budú prevládať vlhké podmienky alebo daždivé počasie.
- **Neotex® Inox Primer** by sa mal nanášať len v jednej tenkej vrstve
- **Neotex® Inox Primer** sa môže použiť aj ako prostriedok na podporu priľnavosti na existujúce staré hydroizolačné nátery striech (na báze akrylátu, polyuretánu alebo polyurea) pred prekrytím novými hydroizolačnými nátermi na báze štetca na účely údržby a po dôkladnom očistení ich povrchu (napr. v prípade novej strechy na existujúcom starom hydroizolačnom nátere na báze PU s rozpúšťadlom, ktorý sa má prekryť hydroizolačným náterom na báze vody).

IZOLUJ.TO

Vzhľad	Riedka kvapalina
Vzhľad (vytvrdnutý) - Farba	Polopriehľadné - modré
Balenie	3 l a 1 l v plastových vedrách
Čistenie nástrojov - Odstraňovanie škvŕn	vodou bezprostredne po aplikácii. V prípade zatvrdnutých škvŕn len mechanicky.
Prchavé organické zlúčeniny (V.O.C.)	Limit V.O.C. podľa smernice EÚ 2004/42/ES pre tento výrobok kategórie AiWB: 140g/l (limit 1.1.2010) - obsah V.O.C. vo výrobku pripravenom na použitie <140g/l
Kód UFI	1KA0-H057-K001-62F1
Stabilita skladovania	2 roky, ak sa uchováva v pôvodnom uzavretom obale, chránený pred mrazom, vlhkosťou a slnečným žiarením.

IZOLUJ.TO

Informácie uvedené v tomto technickom liste, týkajúce sa použitia a aplikácií výrobku, sú založené na skúsenostiach a poznatkoch spoločnosti NEOTEX® SA. Je ponúkaný ako služba pre projektantov a dodávateľov, ktorá im pomôže nájsť potenciálne riešenia. Spoločnosť NEOTEX® SA však ako dodávateľ nekontroluje skutočné použitie výrobku, a preto nemôže niesť zodpovednosť za výsledky jeho použitia. V dôsledku neustáleho technického vývoja je na našich zákazníkoch, aby si na našom technickom oddelení overili, či tento technický list nebol zmenený novším vydaním.

IZOLUJ.TO