

Neotex® Metal Primer

Jednozložkový antikorózný náter na vodnej báze

Popis

Jednozložkový antikorózný náter na báze vody na staré alebo nové kovové povrchy

Oblasti použitia

Na staré alebo nové povrchy zo železa alebo ocele, v interiéri alebo exteriéri, ktoré majú byť pokryté hydroizolačnými nátermi na báze vody (napr. **Neoproof® PU W**, **Neorooft®**, **Revinex® Elastic** atď.)

Vlastnosti - Výhody

- Ideálny na antikoróznú ochranu kovových povrchov pred aplikáciou náterov na báze vody
- Veľmi silná priľnavosť na kovové podklady
- Odolnosť voči nepriaznivým poveternostným podmienkam a priemyselnej atmosfére
- Vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri, dokonca aj v prímorských oblastiach



Farba

Terakota

Balenie

3L a 1L

Technické vlastnosti

Hustota (EN ISO 2811-1)	1,29 kg/l (±0,05)
-------------------------	-------------------

Spotreba: 80-100 ml/m² v jednej vrstve

Podmienky použitia

Obsah vlhkosti substrátu	<4%
Relatívna vlhkosť vzduchu (RH)	<65%
Aplikačná teplota (okolie - podklad)	+12 °C min. / +35°C max.

Podrobnosti o vytvrdzovaní

Čas sušenia (+25 °C)	2-3 hodiny
Suché na opätovné natieranie - prelakovanie (+25°C)	4-6 hodín

* Nízke teploty a vysoká vlhkosť počas aplikácie a/alebo vytvrdzovania predlžujú uvedené časy, zatiaľ čo vysoké teploty a vysoká vlhkosť

teploty znížia ich

Návod na použitie

Príprava substrátu

Kovové povrchy musia byť riadne pripravené pieskovaním alebo brúsením drôtenou kefou a mali by byť suché, zbavené prachu, nečistôt, mastných a olejových látok, ako aj zle priľnavých náterov. V hrdzavých oblastiach sa odporúča lokálne aplikovať chemický konvertor hrdze **Neodur® Metalforce**. Nové kovové povrchy by sa mali odmastiť rozpúšťadlom **Neotex® 1021**.

Aplikácia

Po dôkladnom premiešaní sa **základný náter Neotex® Metal Primer** zriedený vodou do 5 % nanáša valčekom alebo štetcom v jednej vrstve. Na zvýšenie antikorózneho ochrany sa odporúča naniesť ďalšiu vrstvu, ako je popísané vyššie.

Osobitné poznámky

- **Neotex® Metal Primer** by sa nemal aplikovať za vlhkých podmienok, alebo ak sa očakáva, že počas aplikácie alebo vytvrdzovania výrobku bude prevládať vlhké alebo daždivé počasie.
- Teplota podkladu musí byť aspoň 3 °C nad teplotou rosného bodu, aby sa znížilo riziko kondenzácie alebo kvitnutie na povrchovej úprave
- V prípade, že medzi po sebe nasledujúcimi vrstvami uplynula dlhšia doba (> 2 dni), odporúča sa povrch predchádzajúcej vrstvy mierne prebrúsiť, aby sa predišlo možným problémom s priľnavosťou ďalšej vrstvy.
- Neodporúča sa používať na podklady z nehrdzavejúcej ocele. V takom prípade sa odporúča namiesto toho použiť **Neotex® Inox Primer**.

Farba	Terakota
Balenie	3 l a 1 l v plastových vedrách
Čistenie nástrojov - Odstraňovanie škvŕn	vodou ihneď po aplikácii. V prípade zatvrdnutých škvŕn len mechanicky.
Prchavé organické zlúčeniny (V.O.C.)	Limit V.O.C. podľa smernice EÚ 2004/42/ES pre tento výrobok kategórie AiWB: 140g/l (limit 1.1.2010) - obsah V.O.C. vo výrobku pripravenom na použitie <140g/l
Kód UFI	QNA0-00UM-V00H-VE13
Stabilita skladovania	2 roky, skladované v originálnom uzavretom obale, chránené pred mrazom, vlhkosťou a slnečným žiarením.



IZOLUJ.TO

Informácie uvedené v tomto technickom liste, týkajúce sa použitia a aplikácií výrobku, sú založené na skúsenostiach a poznatkoch spoločnosti NEOTEX® SA. Je ponúkaný ako služba pre projektantov a dodávateľov, ktorá im pomôže nájsť potenciálne riešenia. Spoločnosť NEOTEX® SA však ako dodávateľ nekontroluje skutočné použitie výrobku, a preto nemôže niesť zodpovednosť za výsledky jeho použitia. V dôsledku neustáleho technického vývoja je na našich zákazníkoch, aby si na našom technickom oddelení overili, či tento technický list nebol zmenený novším vydaním.



IZOLUJ.TO