

Neotex® PU Primer


Jednozložkový, rýchloschnúci polyuretánový adhézný náter

Popis

Jednozložkový, rýchloschnúci polyuretánový adhézný náter

Oblasti použitia

- Zlepšenie priľnavosti tesniacich materiálov (napr. **Neotex® PU Joint**) v stavebných škárach
- Stabilizácia starých betónových podláh, zabránenie vzniku prachu
- Ako adhézný náter polyuretánových a polyesterových systémov



Vlastnosti - Výhody

- Vynikajúca priľnavosť na rôznych podkladoch
- Rýchlo schne - môže byť prekrytý (napr. **Neotex® PU Joint**) v priebehu toho istého dňa
- Vysoká tvrdosť a odolnosť voči oderu a chemikáliám (zásady, zriedené kyseliny)
- Jednoduchá aplikácia (jednozložková - vytvrdzuje s okolitou vlhkosťou)

Balenie

1L a 0,4L

Technické vlastnosti

Hustota (EN ISO 2811-1)	0,97 kg/l (±0,05)
Pevnosť priľnavosti (EN 1542)	≥2,5N/mm ²
Spotreba: - 150-200 ml/m² na vrstvu na cementovom povrchu (v závislosti od absorpčnej schopnosti)	
• 125-140 ml/m² na vrstvu na kovových povrchoch	

Podmienky použitia

Obsah vlhkosti substrátu	<4%
Relatívna vlhkosť vzduchu (RH)	<70%
Aplikačná teplota (okolie - podklad)	+12 °C min. / +35°C max.

Podrobnosti o vytvrdzovaní

Čas schnutia (+25 °C, relatívna vlhkosť 50 %)	1,5 hodiny
Suché na opätovné natieranie - prelakovanie (+25 °C, relatívna vlhkosť 50 %)	4 hodiny
Úplné vytvrdnutie (+25 °C, relatívna vlhkosť 50 %)	24-28 hodín
* Nízke teploty a nízka vlhkosť počas aplikácie a/alebo vytvrdzovania predlžujú uvedené časy, zatiaľ čo vysoké teploty a nízka vlhkosť ich znižujú	

Návod na použitie

Príprava substrátu

Podklad musí byť stabilný, čistý, suchý a chránený pred vzliňajúcou vlhkosťou, ako aj bez prachu, oleja, mastnoty, špiny a akéhokoľvek uvoľneného alebo zle priľnavého materiálu. Voľný drobný materiál sa musí úplne odstrániť vhodnými mechanickými alebo chemickými prostriedkami.

Cementový podklad sa musí riadne mechanicky pripraviť (napr. brúsením, otryskávaním, frézovaním atď.), aby sa vyhladili nerovnosti, dosiahla sa otvorená štruktúra povrchu a zabezpečilo sa optimálne spojenie.

Povrchy musia byť čo najhladšie a najrovnejšie, ako aj súvislé (t. j. bez dutín, prasklín atď.). V opačnom prípade by sa mali opraviť a vyrovnať pomocou vhodných opravných materiálov.

Aplikácia

Po dôkladnom premiešaní sa **Neotex® PU Primer** nanáša neriedený na povrch valčekom, štetcom alebo bezvzduchovým striekaním. V prípade zvýšenej pórovitosti podkladu môže byť potrebná ďalšia vrstva základného náteru.

Osobitné poznámky

- **Neotex® PU Primer** by sa nemal aplikovať za vlhkých podmienok alebo ak sa očakáva, že počas aplikácie alebo vytvrdzovania výrobku budú prevládať vlhké podmienky.
- Teplota podkladu musí byť aspoň 3 °C, aby sa predišlo problémom s kondenzáciou
- Ak medzi po sebe nasledujúcimi vrstvami uplynie viac ako 24 hodín, odporúča sa povrch predchádzajúcej vrstvy jemne prebrúsiť, aby sa predišlo možným problémom s priľnavosťou ďalšej vrstvy.

Vzhľad	Transparentné
Vzhľad (vytvrdnuté)	Lesklý
Balenie	1 l a 0,4 l v kovových plechovkách
Čistenie nástrojov - Odstraňovanie škvŕn	Neotex® 1021 alebo Neotex® PU 0413 ihneď po aplikácii. V prípade zatvrdnutých škvŕn len mechanicky.

Prchavé organické zlúčeniny (V.O.C.)	Limit V.O.C. podľa smernice EÚ 2004/42/ES pre tento výrobok kategórie AhSB: 750g/l (limit 1.1.2010) - obsah V.O.C. vo výrobku pripravenom na použitie <750g/l
Kód UFI	KWA0-HOWT-T000-UES9
Verzie	Neodur® Primer 1K , jednozložkový, rýchloschnúci polyuretánový základný náter, ideálny na cementové povrchy a asfaltové podklady
Stabilita skladovania	12 mesiacov, ak sa uchováva v pôvodnom uzavretom obale, chránený pred mrazom, vlhkosťou a slnečným žiarením.

The logo for IZOLUJ.TO, featuring a large, stylized, light green letter 'A' shape composed of two chevron-like forms. Below the 'A' is the text "IZOLUJ.TO" in a bold, light green, sans-serif font.

Informácie uvedené v tomto technickom liste, týkajúce sa použitia a aplikácií výrobku, sú založené na skúsenostiach a poznatkoch spoločnosti NEOTEX® SA. Je ponúkaný ako služba pre projektantov a dodávateľov, ktorá im pomôže nájsť potenciálne riešenia. Spoločnosť NEOTEX® SA však ako dodávateľ nekontroluje skutočné použitie výrobku, a preto nemôže niesť zodpovednosť za výsledky jeho použitia. V dôsledku neustáleho technického vývoja je na našich zákazníkoch, aby si na našom technickom oddelení overili, či tento technický list nebol zmenený novším vydaním.



IZOLUJ.TO