

## Neotextile® NP

**Netkaná polyesterová výstuž 100gr/m<sup>2</sup> pre membrány aplikované v tekutom stave**

### Popis

Netkaná polyesterová textília s gramážou 100gr/m<sup>2</sup>, vhodná na spevnenie hydroizolačných náterov, ktoré možno natierať štetcom

### Oblasti použitia

- Zosilnené tekuté hydroizolačné systémy - ideálne na zosilnenie systémov **Neoproof® Polyurea**
- Lokálne spevnenie tekutých hydroizolačných náterov v náročných oblastiach a detailoch, trhlinách, križovatkách podstavcov a podláh atď.



### Balenie

Rolka 100 x  
0,98m Páska 10m  
x 14cm

### Vlastnosti - Výhody

- Výrazne zvyšuje mechanickú pevnosť a odolnosť hydroizolačných systémov
- Počas aplikácie sa netrhá ani ľahko nemrví, čím zabezpečuje vynikajúcu príľnavosť hydroizolačného systému k podkladu a zabraňuje zachytávaniu vzduchu
- Zlepšuje vlastnosti hydroizolačného systému na premostenie trhlín
- Uľahčuje aplikáciu väčšej a rovnomernej hrúbky hydroizolačného systému
- Jednoduchá a rýchla aplikácia
- Vhodné na aplikáciu vystužených systémov na celej ploche projektu alebo len lokálne na vybraných miestach alebo oblastiach

### Technické vlastnosti

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Hmotnosť na jednotku plochy (EN ISO 9864)                 | 100gr/m <sup>2</sup> |
| Pevnosť v ťahu pri maximálnom zaťažení (EN ISO 10319)     | ≥45%                 |
| Odolnosť proti statickému prepichnutiu CBR (EN ISO 12236) | 480N                 |

## Návod na použitie

Po vhodnej príprave podkladu a základnom nátere sa naniesie prvá vrstva hydroizolačného náteru (napr. **Neoproof® Polyurea**) podľa návodu na použitie. Kým je prvá vrstva ešte čerstvá, na povrch sa položí **Neotextil® NP** a zapracuje sa do náteru, pričom sa dbá na to, aby nevznikli žiadne vrásky ani bubliny. Na výstuž sa potom naniesie druhá vrstva tak, aby bola polyesterová tkanina úplne integrovaná do hydroizolačného materiálu ("mokrú na mokru" naniesenie dvoch vrstiev s tkaninou umiestnenou medzi nimi). Odporúča sa, aby sa rolky výstuže prekrývali o 10 cm. Keď je povrch suchý na opätovné natretie, odporúča sa naniesť aspoň jednu ďalšiu tesniacu vrstvu tekutého hydroizolačného náteru podľa pokynov v príslušnom technickom liste.

## Osobitné poznámky

Platia obmedzenia podľa príslušného technického listu tekutej hydroizolačnej fólie

|                       |                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farba                 | Biela                                                                                                            |
| Balenie               | Rolka 100 x 0,98 m, páska 10 m x 14 cm                                                                           |
| Stabilita skladovania | Neobmedzené, skladované v pôvodnom obale, bez pokrčenia a v suchých priestoroch pri teplotách od +5 °C do +35 °C |

# IZOLUJ.TO

Informácie uvedené v tomto technickom liste, týkajúce sa použitia a aplikácií výrobku, sú založené na skúsenostiach a poznatkoch spoločnosti NEOTEX® SA. Je ponúkaný ako služba pre projektantov a dodávateľov, ktorá im pomôže nájsť potenciálne riešenia. Spoločnosť NEOTEX® SA však ako dodávateľ nekontroluje skutočné použitie výrobku, a preto nemôže niesť zodpovednosť za výsledky jeho použitia. V dôsledku neustáleho technického vývoja je na našich zákazníkoch, aby si na našom technickom oddelení overili, či tento technický list nebol zmenený novším vydaním