

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —

FILLCOAT® HYDROIZOLÁCIA S VLÁKNAMI

Okamžite zastavuje úniky,
premostuje trhliny

- Okamžite opravuje diery a praskliny do 2 mm
- Výborná priľnavosť k rôznym podkladom
- Možno aplikovať za všetkých poveternostných podmienok
- Priama oprava odkvapov, striech, komínov, potrubí a pod.
- Bez obsahu bitúmenu

FILLCOAT® HYDROIZOLÁCIA S VLÁKNAMI

POPIS

Okamžite vodeodolný elastický povlak s vláknami premostujúcimi trhliny na strechy, nepochôdzne terasy, odkvapy, hrebene, komíny, potrubia a pod.

ODPORÚČANÉ POUŽÍVANIE

Vodotesná úprava striech, nepochôdných terás, odkvapov, hrebeňoviek, komínov, potrubí a pod. Výrobok je pretierateľný Dacfill, Coating PRT alebo Dacfill HZ.

TECHNICKÉ DÁTA

Hustota (g/cm³):	1,03
Úroveň lesku:	satén
Obsah pevných látok v hmotnosti:	52 %
Obsah pevných látok v objeme:	43 %

ODPORÚČANÁ HRÚBK A MOKRÉHO FÓLIU

1000 µm

ODPORÚČANÁ HRÚBK A SUCHÉHO FÓLIU

430 µm

TEORETICKÁ SPOTREBA

1 vrstva 1,5 l/m²

PRAKTICKÁ SPOTREBA

Praktická výdatnosť závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.

PRÍPRAVA POVRCHU

Opatrne odstráňte prach, blato, masť, mach a zvädnuté listy. Miesta, ktoré sa majú opraviť, sa očistia tvrdou metlou a špongiou. Po vyčistení je možné Fillcoat Fibers aplikovať priamo na bitúmenové podklady, tvrdé PVC, polyester, zinok, hliník, sklo, dlaždice atď.

Pórovité materiály (betón, kameň, drevo) je potrebné najsôr vysušiť a vopred ošetriť náterom Primer 44HS. V prípade opakovane opravovaných miest, dôležitých alebo aktívnych trhlín naneste Fillcoat Fibers krížom cez trhliny alebo praskliny. Spotreba: 1,5 kg/m² so širokým maliarskym štetcom na husté farby.

NÁVOD NA POUŽITIE

Aby sa zabezpečila homogenita, mali by sa náterové hmoty pred použitím dôkladne premiešať.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Môže sa aplikovať za všetkých poveternostných podmienok okrem snehu.

APLIKÁCIA A RIEDENIE:

Neriediť.

ČISTENIE ZARIADENIA :

Riedidlo 22 alebo lakový benzín.

POZNÁMKY

Fillcoat Fibers nikdy neaplikujte na polystyrénovú izoláciu alebo na nový betón (betón by mal byť aspoň 2 roky starý).

Fillcoat Fibers neaplikujte ako základný náter pod Dac Hydro Alu.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

Úroveň VOC:	485 g/l
Hotová zmes VOC:	485 g/l
Kategória VOC:	A/I
Limit VOC:	500 g/l
Grenelle:	Exteriér
Poznámky k bezpečnosti:	Pozrite si kartu bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie vytlačené na plechovke.

ŽIVOTNOSŤ

Minimálne 5 rokov od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, ak sú skladované v suchých, dobre vetranych priestoroch, nie na priamom slnku pri teplotách medzi 5° a 35°C.

Dátum vydania: 19.04.2022

Zrieknutie sa zodpovednosti: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú podľa nášho najlepšieho vedomia pravdivé a presné a sú poskytnuté v dobrej viere, ale bez záruky. Má sa za to, že používateľ sa oboznámil o vhodnosti produktu na účel jeho vlastného použitia. Rust-Oleum Europe v žiadnom prípade nezodpovedá za následné alebo náhodné škody. Produkty musia byť skladované, manipulované a aplikované za podmienok v súlade s odporúčaniami Rust-Oleum Europe podrobne popísanými v poslednej kópii produktového listu. Je zodpovednosťou používateľov zabezpečiť, aby mali aktuálnu kópiu. Najnovšie kópie údajového listu produktu sú k dispozícii bezplatne a na stiahnutie z www.rust-oleum.eu alebo na požiadanie na našom oddelení služieb zákazníkom. Rust-Oleum Europe si vyhradzuje právo zmeniť vlastnosti svojich produktov bez predchádzajúceho upozornenia.

Rust-Oleum Netherlands BV
Zilverenberg
16 5234 GM 's-Hertogenbosch
Holandsko T : +31 (0) 165
593 636 F : +31 (0) 165 593
600 info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street DH3 2RE
Spojené kráľovstvo T : +44 (0)1914
113 146 F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France SAS 38,
av. du Gros Chêne 95322
Herblay Francúzsko T : +33(0)
130 40 00 44 F : +33(0) 130
40 99 80 info@rust-oleum.eu

NV Martin Mathys SA
Kolenbergstraat
23 3545 Zelem
Belgium T : +32 (0)
13 460 200 F : +32 (0)
13 460 201 info@rust-oleum.eu